



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УЛ-00049137Т от 01.07.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferum-n.ru

ФЕРРУМ

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура			ГОСТ	Марка стали	Латвия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	308414	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-527.3.1-007	2	25	300	4,275
2	308414	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-527.3.1-007	3	25	300	4,275
3	108019/208022	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-527.3.1-006	4	25	300	4,275
4	208022	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-527.3.1-006	5	25	300	4,275
5	320592/320569	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-576.1.1-021	11	625	3 750	2,269
6	320342	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-576.1.1-022	3	625	3 750	2,269
7	220325	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.6.1-503	9	625	3 750	2,269
8	320592/220325	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.6.1-503	8	625	3 750	2,269
9	220323/320342	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.6.1-503	1	625	3 750	2,269
10	320592/320569	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-576.1.1-021	12	625	3 750	2,269
11	220322/320342	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-576.1.1-022	1	625	3 750	2,269
12	220322	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-576.1.1-021	16	625	3 750	2,269
13	220325/220356	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.4.1-500	2	625	3 750	2,269
14	220325	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.4.1-499	10	625	3 750	2,269
15	320342/220325	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.4.1-499	7	625	3 750	2,269
16	120725/320342	Труба проф. 15*15*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	40-464.4.1-499	6	625	3 750	2,269

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания трубы

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв.	Временное сопротивление ние, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсцованне	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	308414	17	21	50	8	12	3	3	4	4	6				453	29,6		-	-	-
2	108019	19	26	50	4	11	3	4	6	3	6				445	30,3		-	-	-
3	208022	17	24	46	8	11	4	3	7	5	6				448	30,1		-	-	-
4	320592	6	14	50,1	8	14	2,2	2,3	4,4	18	4	48			364	35	234	-	-	-
5	320569	5	8	43,2	11	17	3,8	3,2	4,3	20	5	35			354	36	221	-	-	-
6	320342	6,1	10,2	43,9	14	20	1,4	2	3,8	19	5	40			349	37	215	-	-	-
7	220325	6	10,9	41,3	9	13	1,6	2,1	4,1	19	5	29			364	35	234	-	-	-
8	220323	6	10,2	44,2	6	18	1,9	2	4,2	18	5	35			338	38	203	-	-	-
9	220322	6	12,5	41,9	9	17	2,2	2	4,1	18	3	57			359	36	227	-	-	-

10	220356	6	7,5	40	17	26	2,8	3,2	4,8	16	3	44			359	36	227	-	-	-
11	120725	6,9	10,1	43	10	12	1,9	2,3	4,4	22	4	47			370	36	225	-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке



Дата выдачи: 1 июля 2022 г.

Подпись:

Handwritten signature
ОТК
1