



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00015601Т от 10.03.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Духача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	320786	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-055	3	25	300	5,265
2	320786	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-058	1	25	300	5,265
3	220807/320251	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-024	4	25	300	5,265
4	320251/220807	Труба проф. 120*120*5,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-195.1.1-025	2	25	300	5,265
5	313843	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	6	144	864	2,013
6	314344	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	4	144	864	2,013
7	314344	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	3	144	864	2,013
8	314344/313843	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	5	144	864	2,013
9	313843	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-350	6	144	864	2,013
10	113755	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-350	1	144	864	2,013
11	313843	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-350	7	144	864	2,013
12	313843	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-350	9	144	864	2,013
13	313843	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	8	144	864	2,013
14	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	7	144	864	2,013
15	113755/314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	1	144	864	2,013
16	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	3	144	864	2,013
17	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	2	144	864	2,013
18	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	4	144	864	2,013
19	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	6	144	864	2,013
20	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	8	144	864	2,013
21	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	9	144	864	2,013
22	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-352	1	144	864	2,013
23	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	11	144	864	2,013
24	314587	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	-351	10	144	864	2,013

25	314719	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	7	77	462	1,659
26	314719/114505	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	9	77	462	1,659
27	314719	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	6	77	462	1,659
28	314719	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	5	77	462	1,659
29	314719	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	4	77	462	1,659
30	314719	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	3	77	462	1,659
31	313060	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-1048.1.1-280	5	77	462	1,659
32	314719	Труба проф. 80*40*2,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	76-94.1.1-282	8	77	462	1,659

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	AI	V	Сэкв. x100	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсцованные	Загиб	Гидрапл. давление, кгс/см2
1	320786	17	3	44	5	10	4	3	3	2	6	40			436	32	315	-	-	-
2	220807	16	3	42	7	11	4	2	3	2	7	25			445	32	327	-	-	-
3	320251	16	1	47	14	7	4	2	4	2	5	30			420	33	301	-	-	-
4	314719	5,8	7,4	40,9	11	15	2,1	3,2	5,6	17	4	33			415	29	350	-	-	-
5	114505	6,6	11,8	40,9	6	13	1,9	2,8	4,5	19	6	34			375	34	290	-	-	-
6	313060	16,7	20,8	50,2	8	18	2,4	3,1	6,5	15	7	34			510	29	420	-	-	-
7	313843	6,6	8,3	43	8	22	3,2	2,8	4,8	11	4	41			343	38	205	-	-	-
8	314344	5,6	7,7	36,1	22	15	2,1	2,6	4,8	20	3	4			348	38	211	-	-	-
9	113755	6	8,2	37	17	17	2	4	6,2	12	4	48			363	36	229	-	-	-
10	314587	6,4	11	43,4	19	22	2,8	2,4	5,7	19	4	50			353	37	217	-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.
Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировке.



Handwritten signature
1

Дата выдачи: 10 марта 2022 г. Подпись: