

Перечень грузовых мест

К вагону машине 63538037
Дата отгрузки 17.03.2022
По договору АО "Евраз ЗСМК"
Грузополучатель МЕТАЛЛ-ТРАНЗИТ ООО для ООО ТПК УралСибМет, 8452, 71799343, 666034, Иркутская обл., г.Шелехов, квартал 7-й, д.21, кв.7
Станция назначения/Адрес доставки ст. Чита-1 Забайкальская жд 940006
Принадлежность пути п/п ООО Металл-Транзит

№ Пачки	№ Плавки	Вес пачки, тн
36	920415	4,060
32	220814	3,980
21	920415	4,050
25	420503	3,730
22	220217	6,180
23	220217	6,180
23	220247	6,160
22	220247	6,140
17	920003	5,610
43	920004	5,950
32	520353	6,430
11	420893	6,670
Всего		65,14
Элементы крепления		0,011
Итого		65,151

Инженер т/о ОАО Новокузнецкметаллопторг
 Автор Кутная С.М.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛОПТОРГ

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификация по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7624462



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
063538037	940006	17.03.2022		22, 4500741700	1				01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	010	535-2005	сб 920415	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N12Пвы				12000		М/Д	1	2	8.110
02	010	535-2005	420503	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N12Пвы				12000		М/Д	1	1	3.730

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 01,02; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 01,02; 5-1ГП - 01,02

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	ψ	Темп °C	мех. стар. (+20°C) Дж/см2			хол.	осадка		
			N2	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cз		N/мм2		%	%					изг.	хол.	гор.	
01	920415		0.20	0.07	0.48	0.032	0.026	0.03	0.02	0.04	0.003					-20	98.0	185.0					
			0.005							0.29						-20	104.0	164.0					
																-20	107.0	173.0					
												275.0	435.0	31.0		-20	98.0	136.0		УД			
02	420503		0.20	0.08	0.52	0.025	0.017	0.05	0.03	0.06	0.004					-20	100.0	101.0					
			0.006							0.30						-20	100.0	101.0					
																-20	100.0	101.0					
												274.0	398.0	29.0		-20	100.0	101.0		УД			

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует.
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7624462

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
063538037	940006	17.03.2022		22, 4500741700	1				01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
03	010	535-2005	220814	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N12Пвы					12000	м/д	1	1	3.980
04	020	535-2005	220217	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР N16Пвы					12000	м/д	1	2	12.360

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 03,04; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 03,04; 5-1ГП - 03,04

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	Ψ	Темп °C	мех. стар. (+20°C) Дж/см2	хол. изг.		осадка				
			N2	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ	хол.									гор.				
03	220814		0.18	0.08	0.46	0.021	0.016	0.03	0.03	0.05	0.003					-20	100.0	101.0						
			0.008							0.27						-20	100.0	101.0						
																-20	100.0	101.0						
												270.0	393.0	29.0		-20	100.0	101.0		УД				
04	220217		0.15	0.07	0.46	0.021	0.024	0.04	0.03	0.05	0.003					-20	89.0	80.0						
			0.006													-20	89.0	80.0						
																-20	89.0	80.0						
												272.0	399.0	33.0		-20	89.0	80.0		УД				

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует.
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно

Грузоотправитель:

**АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"**

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа		Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
063538037		940006	17.03.2022		22, 4500741700	1				01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	С	D				
05	020	535-2005	220247	СТЗПС	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР №16Пвы				12000	М/Д	1	2	12.300	
06	030	535-2005	сб 920003	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК	A	50.00	5.00	12000	М/Д	1	1	5.610	

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 05,06; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 06; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНИИЕ - 05,06; 5-1ГП - 05,06

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	ψ	Темп °C	мех. стар. (+20°C) Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
			N2	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ													
05 220247			0.15	0.07	0.51	0.022	0.023	0.04	0.02	0.05	0.003					-20	89.0	80.0					
			0.005								0.25					-20	89.0	80.0					
																-20	89.0	80.0					
												269.0	395.0	33.0		-20	89.0	80.0		УД			
06 920003			0.18	0.07	0.43	0.030	0.011	0.02	0.03	0.06	0.003					-20	149.0	150.0					
			0.008								0.26					-20	176.0	150.0					
																-20	200.0	143.0					
												325.0	440.0	37.0		-20	160.0	163.0		УД			

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно

Грузоотправитель:

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет

**АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"**

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
063538037	940006	17.03.2022		22, 4500741700	1				01		12	СВЯЗКИ

N п/п	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								А	Б	С	Д				
07	030	535-2005	сб 920004	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК	А	50.00	5.00	12000		М/Д	1	1	5.950
08	040	535-2005	520353	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК	А	100.00	8.00	12000		М/Д	1	1	6.430

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 07,08; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 07,08; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 07,08; 5-1ГП - 07,08

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп °C	мех. стар. (+20°С) Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
07 920004			0.20	0.07	0.46	0.022	0.006	0.02	0.03	0.06	0.004					-20	146.0	138.0					
			0.010							0.29		325.0	440.0	33.0		-20	109.0	148.0	УД				
																-20	106.0	144.0					
																-20	108.0	147.0					
08 520353			0.19	0.07	0.45	0.022	0.022	0.04	0.02	0.04	0.003					-20	93.0	157.0					
			0.005							0.28						-20	97.0	175.0					
																-20	102.0	167.0					
												330.0	470.0	38.0		-20	90.0	160.0	УД				

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует
заявленным в контракте (договоре на поставку продукции)
действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7624462

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акрeдитивa	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
063538037	940006	17.03.2022		22, 4500741700	1				01		12	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	С	D				
09	050	535-2005	420893	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК	A	100.00	7.00	12000	м/д	1	1	6.670	

Итого: 12 65.140

Вес брутто: 65.404

(св) - ГАРАНТИЯ СВАРИВАЕМОСТИ - 09; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 09; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 09; 5-1ГП - 09

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	Ψ	Темп		мех. стар.		хол. изг.	хол.	осадка гор.	
			N2	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Ca	Н/мм2	%	%	°C	Дж/см2 (+20°C)								
09	420893		0.19	0.07	0.44	0.021	0.014	0.02	0.03	0.05	0.003					-20	69.0	68.0					
			0.005							0.27						-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																-20	69.0	68.0					
																285.0	415.0	37.0			УД		

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует.

заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) товаро-
действующим в РФ стандартам и техническим условиям. **сопроводительных документов ОТК**
Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе

(S) - Хим. анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества
сылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам
претензий на количество и качество продукции обра-
щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> проведение на весах ВТТВС-10П, с абсолютной
погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента,
допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно