



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа			Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест		
57513855			935703	01.12.2024		24, 4700066259			0020868709		4	3	33488	01	16	СВЯЗКИ		
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	20	ГОСТ 34028-2016	544623		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		4	17.670
2	20	ГОСТ 34028-2016	544194		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		2	9.380

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	544623		0.1800	0.0700	0.5000	0.0140	0.0120	0.0440	0.0310	0.0290	0.0030	0.0050	0.0020	0.0010	0.0490	0.0002	0.0010			0.2900
2	544194		0.1900	0.0700	0.4800	0.0170	0.0140	0.0340	0.0270	0.0300	0.0030	0.0040	0.0010	0.0010	0.0026	0.0002	0.0010			0.2800

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2													Гв		Гт				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		холод. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			S	So	S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ	
											°C																		+20 °C
1	544623		757.0	679.0		1.11	18.5	7.60	8.00						УД			0.076	И1										
			761.0	686.0		1.11	16.5	6.40	6.80						УД					И1									
2	544194		665.0	591.0		1.13	20.0	8.20	8.50						УД			0.071	И1										
			685.0	607.0		1.13	20.0	6.40	6.80						УД					И1									





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа			Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
57513855			935703	01.12.2024		24, 4700066259			0020868709		4	3	33488	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль		Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
3	20	ГОСТ 34028-2016	143104		A500C	Арматура 12 (2ф)		2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		2	7.640
4	10	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1		A500C	Арматура 10 (2ф)		2ф	ОВ2		10		12000	м/д	ОМ1	1		8	33.310

Итого Нетто: 16 68.000

Нетто+Увязки: 68.160

Брутто: 68.160

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3, 4; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	143104		0.1900	0.0800	0.4500	0.0230	0.0110	0.0180	0.0090	0.0170	0.0030	0.0050	0.0020	0.0010	0.0090	0.0010	0.0020			0.2700
4	544777	1	0.1900	0.0800	0.4800	0.0160	0.0140	0.0270	0.0200	0.0240	0.0030	0.0050	0.0030	0.0010	0.0019	0.0002	0.0010			0.2800

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели									
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												Гв		Гт							
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца			Мех.стар +20 °C	холод. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	S	So	S/X	So/X̃					
																												Условия провед. испытаний	S	So	S	So
3	143104		646.0	561.0		1.15	20.0	9.40	9.70						УД		— — —		0.070	— — — И1 — — —			— — —	— — —								
			695.0	603.0		1.15	18.5	7.40	7.80						УД		— — —			— — — И1 — — —			— — —	— — —								
4	544777	1	732.0	662.0		1.11	20.0	6.40	6.80						УД		— — —		0.082	— — — И1 — — —			— — —	— — —								
			722.0	649.0		1.11	20.0	6.60	7.00						УД		— — —			— — — И1 — — —			— — —	— — —								





(ст. 251)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НУРТДИНОВА Я. В., Ст. контролер УК
03.12.2024 22:19:11
9e6ac9b1-0411-459a-b9a2-b7ff8b1c86af

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122434590

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 57513855

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	20	2518275700	34	ГОСТ 34028-2016	544623	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,220
2	20	2518360516	36	ГОСТ 34028-2016	544623	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,180
3	20	2518360517	38	ГОСТ 34028-2016	544623	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,370
4	20	2518360523	40	ГОСТ 34028-2016	544623	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,900
5	20	2518276466	18	ГОСТ 34028-2016	544194	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
6	20	2518276474	20	ГОСТ 34028-2016	544194	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,740
7	20	2518278148	44	ГОСТ 34028-2016	143104	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,920
8	20	2518278163	46	ГОСТ 34028-2016	143104	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,720
9	10	2518356314	96	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,430
10	10	2518356463	98	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,130
11	10	2518356526	100	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,990
12	10	2518356712	104	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,880
13	10	2518356748	106	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,940
14	10	2518356806	108	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,950
15	10	2518356946	110	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,500
16	10	2518357087	112	ГОСТ 34028-2016	544777 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,490

Итого: 68,000

Вес брутто: 68,160

Всего мест : 16

Идентификатор документа b4dc4e85-c669-4fba-85de-fa02e2c1de72



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:

Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"

Спиридонова Евгения Дмитриевна

Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

2cddfae8-9b7c-4de6-990c-17257757a71c

с 20.09.2023 00:00 по 19.09.2026 23:59 GMT+03:00

Доверенность прошла проверку

Сертификат: серийный номер, период действия

050092004CB247A2438BB68924 C62ABB

с 20.12.2024 11:41 по 20.03.2026 11:41 GMT+03:00

Дата и время подписания

27.03.2025 10:52 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа