



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Феррум-Сиб"(Код:8462)

Станция назначения: КРАСНОЯРСК-СЕВЕРНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
66126046	890108	22.10.2025	25, 4700092290	0021007957	4	2	33492	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	10	555054	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		7	31.730
2	10	555036 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		9	42.560

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 16 74.290

Итого Нетто: 16 74.290

Условия поставки ВУ-2

Нетто+Увязки: 74.450

Брутто: 74.450

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	555054		0.1900	0.0700	0.4600	0.0160	0.0120	0.0230	0.0250	0.0240	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0038	0.0002	0.0010			0.2800
2	555036 - 1		0.1800	0.0800	0.4600	0.0190	0.0150	0.0290	0.0240	0.0300	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0022	0.0002	0.0010			0.2600

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																											
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели							
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2				хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	G _B		G _T		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _P	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		S	So										S	So			
																												Условия провед. испытаний		S/X
1	555054		747	667		1.12	20.0	8.4	8.8						УД		— — —		0.087	— — — — —			— — — — —			— — — — —				
			707	631		1.12	21.5	6.4	6.8						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —				
2	555036 - 1		697	633		1.10	21.5	7.0	7.4						УД		— — —		0.100	— — — — —			— — — — —			— — — — —				
			672	607		1.11	21.5	9.0	9.4						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —				



Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САННИКОВА О. В., Ст. контролер УК
22.10.2025 09:48:30
b4c5502c-73f5-4558-888b-42c63c2223e2

Страна происхождения: РОССИЯ

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Феррум-Сиб"(Код:8462)

Станция назначения: КРАСНОЯРСК-СЕВЕРНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 66126046

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	10	2520922368	17	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,850
2	10	2520922375	19	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,760
3	10	2520922387	21	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,700
4	10	2520922392	23	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,490
5	10	2520922396	25	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,510
6	10	2520922409	27	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,550
7	10	2520922415	29	ГОСТ 34028-2016	555054	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,870
8	10	2520922439	37	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,510
9	10	2520922534	39	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,000
10	10	2520922545	41	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,770
11	10	2520922551	43	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,780
12	10	2520922563	45	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,100
13	10	2520922570	47	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,990
14	10	2520922574	49	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,940
15	10	2520922743	51	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,750
16	10	2520922753	53	ГОСТ 34028-2016	555036 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,720

Вес нетто : 74,290

Вес брутто : 74,450

Всего штук : 16

Всего мест : 16