



Сертификат качества № УП-00084590Т от 12.10.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, ser@ferum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	322550A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.1.1-017	1	25	4,275
2	322550A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.1.1-017	2	25	4,275
3	123694A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.3.1-030	3	25	4,275
4	123694A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.1.1-017	4	25	4,275
5	123694A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.1.1-017	5	25	4,275
6	123694A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.1.1-018	1	25	4,275
7	123693A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.3.1-030	4	25	4,275
8	123665A	Труба профильная 120*120*4,0 12м	ГОСТ 30245-2003	ст.3сп 5	21-884.1.1-018	3	25	4,275
9	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-035	10	144	2,014
10	123617A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-037	3	144	2,014
11	123617A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-037	2	144	2,014
12	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	5	144	2,014
13	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-035	11	144	2,014
14	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	8	144	2,014
15	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	1	144	2,014
16	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	7	144	2,014
17	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	2	144	2,014
18	123691A	Труба профильная 40*40*2,0 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	6	144	2,014

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв.	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсчивание	Затяг	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд. вязк., Дж/см2 КСЧ	Уд. вязк., Дж/см2 КСЧ	Уд. вязк. мех.ст., Дж/см2
1	322550A	17	23.3	48.2	17	22	3	2.1	4	18	3	32			480	25	365	-	-	-			
2	123694A	19,6	20,3	46,2	15	13	1,9	2	3,9	18	5	50			480	29	365	-	-	-			
3	123664A	18	22	49,7	9	14	2,5	1,4	3,2		3	40			510	25	390	-	-	-			
4	123693A	18	19,7	47,7	14	16	1,9	2	3,4	19	3	37			478	26	350	-	-	-			
5	123665A	20	22,9	48,6	10	17	2,1	1,4	3,1	19	3	37			500	28	375	-	-	-			
6	322548A	19	21,8	44,4	14	20	2,7	1,9	4,1		4	33			500	27	375	-	-	-			
7	123691A	5	10,5	41,2	14	22	2,2	2,2	3,8	19	5	31			353	37	198	-	-	-			
8	123617A	6,7	10,2	41,9	19	22	1,5	3	5,8		4	33			410	32	375	-	-	-			
9	123291A	6,2	10,5	37	20	13	1	1,5	3,2	24	5	28			353	37	217	-	-	-			

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-88

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 12 октября 2022 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова

ОТК
1