

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4603 - 31/1-ИЛ-2020 от 12.05.2025

Наименование продукции: **Трубы г/к электросварные квадратные**

Стандарты: ГОСТ 8639-82

Заказчик /адрес : ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом. XXXIV, этаж 10

(НТД) ГОСТ 380-2005

Производитель /адрес : ПАО "Северсталь" 162608 Вологодская обл. Череповец, ул Мира, 30

Грузополучатель /адрес : ООО "А ГРУПП", 630018, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30 А, 703-707, эт. 7
Б977

№ п/п	Номер плавки*	Номер партии (пачки) *	Марка стали *	Наружные размеры**, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля, мм	Количество шт в связке*	Общая длина в связке, м*	Количество связок (пачек)	Масса, т ***
1	D151583	800202001	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	639	3834	1	2,320
2	B251547	800202003	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	640	3840	1	2,323
3	252364	800202004	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	640	3840	1	2,323
4	D352632	800202005	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	640	3840	1	2,323
5	A352188	800202006	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	672	4032	1	2,439
6	A352188	800202007	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	608	3648	1	2,207
7	G151518	800202008	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	608	3648	1	2,207
8	G352697	800202009	СТ1ПС	15 × 15	1,5	0,605	6000	608	3648	1	2,207
Итого:								5055	30330	8	18,349

Качественные характеристики*:

№ п/п	Кратность длины	Точность изготовления	Группа качества
1-8	МД	Б	В

Химический состав*:

№ плавки	массовая доля элементов, %										
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	N	As
1	0.05	0.02	0.22	0.012	0.010	0.01	0.01	0.004	0.04	0.004	0.001
2	0.05	0.03	0.13	0.004	0.007	0.02	0.01	0.01	0.05	0.005	0.001
3	0.05	0.02	0.19	0.009	0.018	0.03	0.01	0.01	0.05	0.005	0.001
4	0.04	0.02	0.16	0.016	0.013	0.02	0.01	0.01	0.04	0.006	0.001
5-6	0.07	0.03	0.27	0.004	0.014	0.02	0.01	0.01	0.03	0.005	0.002
7	0.06	0.03	0.27	0.010	0.016	0.02	0.01	0.01	0.03	0.005	0.001
8	0.07	0.03	0.32	0.006	0.015	0.04	0.01	0.01	0.02	0.004	0.001

Результаты испытаний*:

№ плавки	Предел прочности, МПа	Относит. удлинение %
1	381	34
2	383	33
3	388	34
4	378	34
5-6	396	33
7	390	33
8	396	33

*по данным ТТД; **номинальный размер; ***теоретическая.

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлопрокат поставляется по теоретической массе. Способ производства: холоднодеформированные.

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил

Гоголкина Г.В.

Начальник ИЛ
"СтройЛаборатория СЛ":

Воронина Л.Н.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
"СТРОЙЛАБОРАТОРИЯ СЛ"