



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:5402)

Система Менеджмента качества сертифицирована

Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015

Сертификат № RU005212



Станция назначения:

БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
55686638			932601	25.03.2025		25, 4700075677		0020920416		1	1	33492	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	20	ГОСТ 34028-2016	250591		A240	Арматура 20				20		12000	М/Д		1		8	35.710
2	20	ГОСТ 34028-2016	551387		A240	Арматура 20				20		12000	М/Д		1		1	4.400

МТП 5 тн - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	250591		0.1900	0.0800	0.4600	0.0100	0.0160	0.0180	0.0100	0.0160	0.0030	0.0040	0.0020	0.0010	0.0030	0.0010	0.0010			
2	551387		0.2000	0.0700	0.4700	0.0130	0.0130	0.0130	0.0100	0.0120	0.0010	0.0050	0.0010	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели										
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												G _в		G _т								
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		холод. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So					
											°C																		+20 °C	S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
1	250591		434.0	296.0			40.0							УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —								
			426.0	304.0			37.0								УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —								
2	551387		435.0	301.0			38.0							УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —	— — —								
			426.0	293.0			41.0								УД		— — —			И1			— — —	— — —	— — —								





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
55686638			932601	25.03.2025		25, 4700075677		0020920416		1	1	33492	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
3	10	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1		A500C	Арматура 20 (2ф)	2ф	ОВ2		20		12000	м/д	ОМ1	1		6	25.690
4	10	ГОСТ 34028-2016	451411 - 1		A500C	Арматура 20 (2ф)	2ф	ОВ2		20		12000	м/д	ОМ1	1		1	3.490

Итого Нетто: 16 69.290

Нетто+Увязки: 69.450

Брутто: 69.450

Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 3, 4; МТП 5 тн - 3, 4; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3, 4

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	451418	1	0.2000	0.0600	0.4500	0.0150	0.0160	0.0290	0.0180	0.0190	0.0030	0.0050	0.0020	0.0010	0.0700	0.0002	0.0010			0.2900
4	451411	1	0.1900	0.0700	0.5100	0.0210	0.0270	0.0540	0.0180	0.0210	0.0020	0.0050	0.0010	0.0010	0.0910	0.0002	0.0010			0.3100

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				Гв										Гт					
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца		Мех.стар +20 °C		холод. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			кр/г	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
3	451418	1	686.0	589.0		1.16	19.0	8.00	8.40						УД		— — —		0.081	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			
			683.0	577.0		1.18	18.0	7.00	7.40						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			
4	451411	1	716.0	597.0		1.20	14.0	5.60	6.00						УД		— — —		0.087	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			
			712.0	586.0		1.22	14.0	5.40	5.80						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:5402)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.МСС.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК
25.03.2025 16:57:35
91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122509751

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Индивидуальный предприниматель Лазарева Инга Андреевна по договору с ООО Мечел-Сервис
(Код:5402)

Станция назначения:

БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

55686638

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	20	2519327310	2	ГОСТ 34028-2016	551387	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,400
2	20	2519326640	48	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,920
3	20	2519326649	50	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,930
4	20	2519326671	52	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,890
5	20	2519326704	54	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,830
6	20	2519326858	56	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,880
7	20	2519326866	60	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	4,880
8	10	2519345693	61	ГОСТ 34028-2016	451411 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	3,490
9	20	2519326874	62	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	2,900
10	20	2519326893	64	ГОСТ 34028-2016	250591	Ст3пс	A240	Арматура 20		20		12000		М/Д	1	3,480
11	10	2519345335	79	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,470
12	10	2519345427	81	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,230
13	10	2519345437	83	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,260
14	10	2519345478	85	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,300
15	10	2519345493	87	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,290
16	10	2519345515	89	ГОСТ 34028-2016	451418 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 20 (2ф)		20		12000		М/Д	1	4,140

Итого : 69,290

Вес брутто : 69,450

Всего штук : 16

Всего мест : 16

Идентификатор документа 39145d36-3bd3-4ea0-b730-4ff88ebb07ac

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"
Бурлева Ольга Сергеевна
Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"

8с8с83ff-95bc-40d6-84d8-c259387dafb3
с 19.09.2023 00:00 по 18.09.2026 23:59 GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

50С3740092B2ADB8471C0AB013438087
с 28.02.2025 09:55 по 28.05.2026 09:55 GMT+03:00

03.06.2025 10:11 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 4 из 4