

тел. : +7 (85742) 7-33-20; 7-33-82
e-mail: miroshnichenko@amk-ygmk.ru

тел. : +7 (85742) 7-33-20; 7-33-82
E-mail: miroshnichenko@amk-ygmk.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №
QUALITY CERTIFICATE №

38571

Дата
Date

03.04.24

Лист 1 из листов 1
Sheet 1 of sheets 1

Свидетельство о приемочных испытаниях
Inspection certificate

ГОСТ 7566-2018

Контракт №
Contract №

1-ПП-АМК от 28.12.2022
спецификация №СМСМ-000400 от 27.02.2024

Заказ №
Production order №

1205

Заказчик:
Customer:

Наименование товара: фасонный профиль
Description of goods: shape profiles

Стандарт: ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-05: 535-05 кат 5"св" гр.1 ГП

Вид упаковки:
Kind of packing:

пачки массой до 8 т
weight bundles up to 8 mt

Standard:

Условия поставки:
Delivery condition:

Горячекатаный
Hot-rolled

Вагон №
RW-car №

68016617

Процесс производства:
Steelmaking process: basic oxygen steel making

Количество мест
No of plates


11

№ позиц. Item	Номера плавов Heat №	Номер партии Test №	Профиль Profile	Марка стали Steel grade	Сорт Sort	Размеры, мм Dimensions, mm			Количество товара		Вес, тн Weight, mt	
						Толщина Thickness	Ширина Width	Длина Length	штук Quantity	мест pcs	БРУТТО Gross	НЕТТО Net
3	24K21415	259	швеллер 24П	Ст3пс5	1	5.6	90	12000	7	1	2,08	2,07
3	24K21405	260	швеллер 24П	Ст3пс5	1	5.6	90	12000	65	3	18,72	18,64
3	24K21404	261	швеллер 24П	Ст3пс5	1	5.6	90	12000	37	2	10,82	10,77
3	24K21403	263	швеллер 24П	Ст3пс5	1	5.6	90	12000	74	3	21,71	21,62
3	24K21574	264	швеллер 24П	Ст3пс5	1	5.6	90	12000	50	2	14,48	14,42
Итого/ Total									233	11	67,81	67,52



Примечание: УПАКОВКА КАТАНКОМ
Подпись
Signature

/ Максимова С.В./



№ партии	№	Испытание на растяжение и ударный изгиб										Tensile and impact test			
		Размеры образца					Специмен					Значения			
		Dm. of specimen		Local	Direct	Position	Temp.	Yield point	Ten-sile	Elongation	Reduction of area	1		2	
		толщина на	ширина на	Местно.	Нормальное	Положение	температура	предела текучести	прочности	растяжения	сжатия	Значения		Значения	
Измб	Bend	Energy Absorption KCU		Impact strength		Волнистость составляющая		Shear Fracture		Ударная вязкость после механического старения		Values		Values	
		1=J	2=J/cm ²	3=(%)	4=J/cm ²	Re-	duc-	tion	of	area Z	%	Em		Em	
263	10	30	L	+20	-20	295	427	31.0	4	2	114	144	154	111	149
261	10	30	L	+20	-20	294	426	31.0	4	2	118	144	149	114	147
260	10	30	L	+20	-20	288	422	32.0	4	2	116	140	140	116	143
259	10	30	L	+20	-20	293	429	33.0	4	2	115	140	135	111	138
264	10	30	L	+20	-20	291	423	32.0	4	2	111	149	154	116	152

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ TEST RESULTS

- для ковшевой пробы

Номер пробы	Химический состав, %										Chemical composition, %			
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	N	V	Mo	Ti	As
24K21403	17	43	6	22	11	4	2	2	2	4.5				2
24K21404	16	45	6	17	11	6	2	1	1	4.1				2
24K21405	16	45	6	18	9	4	2	1	1	4.4				2
24K21415	16	46	7	28	29	11	4	4	4	5.4				3
24K21574	20	60	6	27	11	6	2	2	2	4.7				3



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Суворова Екатерина Олеговна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 92428e58-da41-4de7-8db8-3ccdee592df6 с 24.01.2025 00:00 по 23.01.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	29DEA80072B2F4944A6972FFCD C12173 с 27.01.2025 13:04 по 27.04.2026 13:04 GMT+03:00	05.03.2025 04:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа