

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
63640411	930108	01.09.2026	26, 4700112710	0021109438	3	1	15298	01	18	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка - Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
1	10	563620	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		6	24.820
2	10	563622	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 14 (2ф)	1.208	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		12	48.490

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 18 73.310

Итого Нетто: 18 73.310

Итого Нетто + Увязки: 73.490

Итого Брутто: 73.490

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	563620		0.1800	0.0800	0.7100	0.0230	0.0250	0.0240	0.0300	0.0320	0.0030	0.0050	0.0030	0.0010	0.0026	0.0017	0.0010			0.3100
2	563622		0.2000	0.0700	0.6900	0.0170	0.0170	0.0310	0.0260	0.0410	0.0030	0.0050	0.0020	0.0010	0.0013	0.0009	0.0010			0.3300

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																									
№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °С	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °С		НВ	S/X									So/X ~	S	So	
																												Условия провед. испытаний
1	563620		643	551		1.17	21.5	6.8	7.1						УД		---		0.090	---		1.204	---		---	---	---	---
			656	570		1.15	23.0	8.8	9.1						УД		---			---	И1		1.188	---		---	---	---
2	563622		700	602		1.16	21.5	7.0	7.4						УД		---		0.088	---		1.196	---		---	---	---	---
			650	551		1.18	23.0	8.8	9.1						УД		---			---	И1		1.196	---		---	---	---

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САМОЛДИНА Е. В., Ст. контролер УК

03.09.2026 20:29:53

91e2ac61-1662-44aa-be25-ec839660b303

Передан через Диадок 10.09.2026 12:23 GMT+03:00;
10b0374d-c7cc-4e85-9b1f-0194e955880e

Страница 2 из 5

Страна происхождения: РОССИЯ



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122625023



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :63640411

N пп	Плавка - партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	563620	16	25229308 14	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,770
2	563620	18	25229308 65	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,110
3	563620	20	25229308 90	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,260
4	563620	22	25229309 01	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,180
5	563620	24	25229309 49	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,850
6	563620	26	25229310 30	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,650
7	563622	2	25229310 41	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,820
8	563622	4	25229310 67	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,020
9	563622	6	25229310 77	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,840
10	563622	8	25229310 90	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,870
11	563622	10	25229310 98	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,230
12	563622	12	252293110 5	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,570
13	563622	14	252293112 0	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,930
14	563622	16	252293113 6	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,070
15	563622	18	25229313 62	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,490
16	563622	20	25229314 58	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,500
17	563622	22	25229314 62	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,570
18	563622	24	25229314 64	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,580

Итого Нетто :73,310

Итого увязка :0,180

Итого Нетто + увязка :73,490

Реквизит :0,000

Итого Брутто :73,490

Итого штук :18

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рощупкина Елена Владимировна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 cdfc00f6-0bd7-4be7-8ade-23ead0773895 с 19.06.2025 00:00 по 19.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	3F306567E75E4A824612A35C01 9EAB66 с 09.06.2026 10:51 по 09.06.2027 11:01 GMT+03:00	10.09.2026 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа