



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
54697214			935703	01.05.2024		24, 4700049291		0020783531		2	4	33498	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	441640		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		13	55,690
2	10	ГОСТ 34028-2016	541560		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		3	13,270

Итого Нетто: 16 68.960

Нетто+Увязки: 69.120

Брутто: 69.120

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	441640		0.20	0.07	0.74	0.019	0.017	0.025	0.020	0.029	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.006	<0.001	0.001			0.33
2	541560		0.19	0.08	0.75	0.027	0.029	0.018	0.014	0.017	0.002	0.005	0.003	0.0010	0.008	<0.001	0.001			0.33

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2									Гв			Гт						
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца			Мех.стар	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C				+20 °C											S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
1	441640		700.0	600.00		1.17	18.5	7.00	7.4						УД		— — —		0.084	— — — И1			— — —	— — —					
			700.0	600.00		1.17	17.5	7.00	7.4						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					
2	541560		720.0	640.00		1.12	20.0	7.40	7.8						УД		— — —		0.079	— — — И1			— — —	— — —					
			730.0	650.00		1.12	21.5	8.40	8.8						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протокол испытаний сварных соединений №649/П от 27.03.2023, №654/П от 20.06.2023

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НУРТДИНОВА Я. В., Ст. контролер УК
04.05.2024 11:54:38
9e6ac9b1-0411-459a-b9a2-b7ff8b1c86af

Страна происхождения: РОССИЯ

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122410165

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис
(Код:3446)
Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 54697214

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2516435346	49	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,550
2	10	2516435352	51	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,640
3	10	2516435353	53	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,260
4	10	2516435356	55	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	5,000
5	10	2516435358	57	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,850
6	10	2516435362	59	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,830
7	10	2516435366	61	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,400
8	10	2516435407	63	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,910
9	10	2516435409	65	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,440
10	10	2516435411	67	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,460
11	10	2516435488	69	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,550
12	10	2516435489	71	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,150
13	10	2516435423	75	ГОСТ 34028-2016	441640	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	2,650
14	10	2516435492	1	ГОСТ 34028-2016	541560	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,660
15	10	2516435493	3	ГОСТ 34028-2016	541560	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,210
16	10	2516435498	5	ГОСТ 34028-2016	541560	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,400

Итого: 68,960
Вес брутто: 69,120
Всего мест : 16



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Громова Маргарита Владиславовна	 4c78e238-ff40-493f-a867-cf58c5ad4503 с 15.09.2023 00:00 по 14.09.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02F30BA30085B0CE9C496DE37413B1F402 с 22.09.2023 12:43 по 22.12.2024 12:43 GMT+03:00	03.06.2024 10:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа