

Производитель, адрес
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 162600 Российская
Федерация, Вологодская область,
Череповец, Мира, 30
Грузополучатель, адрес

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001



Общество с ограниченной ответственностью "А ГРУПП"

630018, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30А, 703-707, эт. 7

Станция НОВОСИБИРСК-ЗАПАДНЫЙ

Номер контракта-договора 643/00186217-62699

Номер т/с 63951321

Заказ № 40/5-16928

Лист 1

Листов 2

Наименование продукции

Вид груз.места

Количество

Масса нетто факт

Лист г/к

Пачка

14

68.225

Стандарт (марки / поставки / профиля) ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 14637-2024 / ГОСТ 19903-2015

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
1	20	157983	63675 001 02	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	8	4.445	4.450	10054538733	AG-00005674
2	20	157983	63675 002 02	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	8	4.435	4.440	10054538735	AG-00005674
3	20	157983	63675 003 02	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	8	4.445	4.450	10054538736	AG-00005674
4	20	157983	63675 004 02	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	5.000	5.005	10054538745	AG-00005674
5	20	157983	63675 005 02	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	5.035	5.040	10054538794	AG-00005674
6	20	157983	63675 006 02	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	5.015	5.020	10054538838	AG-00005674
7	20	157983	63675 007 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	4.980	4.985	10054538845	AG-00005674
8	20	157983	63675 008 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	4.990	4.995	10054538852	AG-00005674
9	20	157983	63675 009 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	4.995	5.000	10054538860	AG-00005674
10	20	157983	63675 010 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	5.010	5.015	10054538868	AG-00005674

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Кат. н. хар-к	По размерам	Плоскостн	Точн. толщ	Свариваемость	Гарантия толщины
1-10	НО	5	форма IV	ПН	А	ГС	ГТ

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
1-10	0.16	0.19	0.47	0.003	0.007	0.02	0.01	0.02	0.006	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел текучести сигма-т, поперек, Н/мм2	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относ-е удл. дельта -5, поперек, %	Холодный изгиб. 180°, поперек	Уд вяз КСУ-20°С, поперек факт(средн), Дж/см2	Ударная вяз КСВ+20°С, вдоль факт(средн), Дж/см2
1-10	01	319	477	36	УД	193/180/183(185.3)	235/248/240(241)
№ пп	После мех.стар уд вяз-ть КСУ+20°С, поперек факт(средн), Дж/см2						
1-10	223/232/225(226.7)						

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
11	20	157983	63675 011 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	5.000	5.005	10054538872	AG-00005674
12	20	A357808	64168 001 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	4.960	4.965	10054538948	AG-00005674
13	20	A357808	64168 002 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	4.960	4.965	10054538953	AG-00005674
14	20	A357808	64168 003 01	Ст3сп - 5	8.00 x 1500 x 6000	1	9	4.955	4.960	10054538975	AG-00005674
						14	123	68.225	68.295		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Кат. н. хар-к	По размерам	Плоскости	Точи. толщ	Свариваемость	Гарантия толщины
11-14	НО	5	форма IV	ПН	А	ГС	ГТ

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
11	0.16	0.19	0.47	0.003	0.007	0.02	0.01	0.02	0.006	0.001
12-14	0.17	0.19	0.44	0.007	0.014	0.02	0.01	0.01	0.007	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел текучести сигма-т, поперек, Н/мм2	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относ-е удл. дельта -5, поперек, %	Холодный изгиб. 180°, поперек	Уд вяз КСU-20°C, поперек факт(средн), Дж/см2	Ударная вяз КСV+20°C, вдоль факт(средн), Дж/см2
11	01	319	477	36	УД	193/180/183(185.3)	235/248/240(241)
12-14	01	335	458	32	УД	133/133/133(133)	164/164/164(164)

№ пп	После мех.стар уд вяз-ть КСU+20°C, поперек факт(средн), Дж/см2
11	223/232/225(226.7)
12-14	162/162/162(162)

Примечание: Состояние поставки: Металл в горячекатаном состоянии.

Поставка по фактической массе.

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан 2000



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
060A786C00A1B381B940537674933D719C
Действителен с 26.11.2025 по 26.11.2026
Владелец 587 Егорова Т.Н., 04.12.2025 11:02:33
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Используйте QR-код
для проверки
подлинности
сертификата



Сайт для проверки
сертификата
check.severstal.ru

Проверочный код 0400519417

Сервер проверки электронной подписи: <https://ds.ccs.severstal.ru/cvrf/#!/signature>