


## ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2038194

( ст.250\_2 )

**Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8420)

**Станция назначения:** ИРКУТСК-ПАСС.

**Наименование продукции:**

ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.  
ГОСТ Р 52544-2006 - Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций.

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
54132709	930108	15.10.2020		20, 4500673177 0083552386	4	1	33492		01		15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
2	2	ГОСТ 5781-82	600180	25Г2С	A-III	Арматура 28		28		12000		МД	1	5	18.570
3	2	ГОСТ 5781-82	600182	25Г2С	A-III	Арматура 28		28		12000		МД	1	3	14.450
													<b>Итого:</b>	15	66.100
													<b>Вес брутто:</b>		66.250

**Условия поставки ВУ-2**

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства				Ударная вязкость		Хол. изг.	Стат. показатели			
			Слит	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ <sub>T</sub>	σ <sub>B</sub>	δ <sub>5</sub>	Ψ	Тем п °C	мех. стар.		G <sub>B</sub>		G <sub>T</sub>	
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cз		Н/мм2	%	%		Дж/см2	S		So	S	So	
				S/X	So/X	S/X	So/X																
2	600180		0.26	0.79	1.35	0.008	0.021	0.08	0.03	0.04	0.004	450.0	670.0	22.0				УД	24.9	17.9	14.7	7.9	
			0.011																				
3	600182		0.26	0.79	1.37	0.007	0.023	0.08	0.03	0.04	0.004	445.0	630.0	26.0				УД	24.9	17.9	14.7	7.9	
			0.010																				

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(\*)-Хим. анализ по ковшевой пробе  
(S)-Хим. анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:  
Документ выставлен:  
Открытый ключ подписи:

АНТОНОВА Н.В., Ст. контролер УК  
15.10.2020 6:49:20  
393D961B-22D4-405E-97B2-DF7BB869B1C8

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу [www.tc-evraz.com](http://www.tc-evraz.com), раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

**Арматура А500СП - эффективно и надежно**