

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64583222	930108	10.01.2026	26, 4700098082	0021036316	1	4	3033458	01	17	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	30	460088 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	м/д	ОМ1	1		11	51.230
2	30	560072 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	м/д	ОМ1	1		5	16.820
3	30	460086	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	м/д	ОМ1	1		1	5.440

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3

Итого по позиции № 30: 17 73.490

Итого Нетто: 17 73.490

Нетто+Увязки: 73.660

Условия поставки ВУ-2

Брутто: 73.660

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	460088 - 1		0.1900	0.0700	0.7100	0.0170	0.0190	0.0280	0.0420	0.0290	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0029	0.0024	0.0010			0.3200
2	560072 - 1		0.2000	0.0700	0.7500	0.0150	0.0140	0.0210	0.0260	0.0260	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0031	0.0002	0.0010			0.3300
3	460086		0.2100	0.0700	0.7400	0.0140	0.0130	0.0150	0.0260	0.0280	0.0030	0.0060	0.0030	0.0010	0.0032	0.0008	0.0010			0.3400

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	G _b		G _t	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _p	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		S	So										S	So		
1	460088 - 1		726	614		1.18	21.5	8.6	9.0							УД		— —		0.078	— — — —			— —	— —	— —	— —		
			711	599		1.19	20.0	8.8	9.2							УД		— —			— — — —			— —	— —	— —	— —		
2	560072 - 1		719	604		1.19	20.0	9.4	9.8							УД		— —		0.085	— — — —			— —	— —	— —	— —		
			714	599		1.19	18.5	6.8	7.2							УД		— —			— — — —			— —	— —	— —	— —		

Смотрите продолжение



			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		НВ	S/X										So/X	S/X ~	So/X ~	
3	460086		726	619		1.17	17.5	7.8	8.2						УД		— —		0.085				— —	— —	— —	— —			
			733	624		1.17	17.5	6.6	7.0							УД		— —						— —	— —	— —	— —		

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.
ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)
Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЦЫГОВА Л. С., Ст. контролер УК
10.01.2026 20:29:16
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Передан через Диадок 20.01.2026 12:07 GMT+03:00;
92aef46e-4bf6-4194-a4b7-a0a9a233809b

Страна происхождения: Россия



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет(Код:3648)

Станция назначения:ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :64583222

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										A	B	C	D			
1	30	2521492997	109	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,840
2	30	2521493016	111	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,800
3	30	2521493030	113	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,940
4	30	2521493038	115	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,900
5	30	2521493049	117	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,890
6	30	2521493329	119	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,790
7	30	2521493334	121	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,500
8	30	2521493336	123	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,360
9	30	2521493342	125	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,050
10	30	2521493353	127	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,610
11	30	2521493358	129	ГОСТ 34028-2016	460088 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,550
12	30	2521493365	111	ГОСТ 34028-2016	560072 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,090
13	30	2521493373	113	ГОСТ 34028-2016	560072 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,680
14	30	2521493381	115	ГОСТ 34028-2016	560072 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,380
15	30	2521493394	117	ГОСТ 34028-2016	560072 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,130
16	30	2521493409	119	ГОСТ 34028-2016	560072 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	2,540
17	30	2521493429	1	ГОСТ 34028-2016	460086	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,440

Вес нетто :73,490

Вес брутто :73,660

Всего штук :17

Всего мест :17

Идентификатор документа 92aef46e-4bf6-4194-a4b7-a0a9a233809b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:  Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку

060B479100F8B2C6A848E3D7E D18E5A1EE с 10.06.2025 11:43 по 10.06.2026 11:48 GMT+03:00

20.01.2026 12:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа