

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64736952	930108	24.01.2026	26, 4700098082	0021036314	1	4	3033488	01	19	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	20	455128	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		1	2.600
2	20	560094	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		2	5.860
3	20	560096 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		2	8.020
4	20	560087	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		8	33.540
5	20	460105	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		3	12.430
6	20	560079 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		3	11.670

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5, 6; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Итого по позиции № 20: 19 74.120

Итого Нетто: 19 74.120

Нетто+Увязки: 74.310

Брутто: 74.310

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	455128		0.1900	0.0700	0.4700	0.0160	0.0120	0.0270	0.0310	0.0290	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0025	0.0002	0.0010			0.2700
2	560094		0.2100	0.0600	0.4900	0.0140	0.0110	0.0350	0.0240	0.0260	0.0030	0.0060	0.0020	0.0010	0.0020	0.0016	0.0010			0.3000
3	560096 - 1		0.2000	0.0600	0.4600	0.0180	0.0130	0.0340	0.0250	0.0250	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			0.2800
4	560087		0.1900	0.0700	0.4400	0.0140	0.0110	0.0190	0.0250	0.0300	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2700
5	460105		0.1900	0.0700	0.4800	0.0160	0.0150	0.0210	0.0210	0.0220	0.0020	0.0040	0.0030	0.0010	0.0015	0.0002	0.0010			0.2800
6	560079 - 2		0.1900	0.0700	0.4700	0.0160	0.0170	0.0230	0.0190	0.0250	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			0.2800

Смотри продолжение

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																											
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.							кг/т	Условия провед. испытаний	G _в		G _т		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	S												So	S/X	So/X ~		
																													S/X	So/X ~
1	455128		659	594		1.11	24.0	6.8	7.1						УД				0.076	И1										
			644	587		1.10	24.0	6.8	7.1						УД						И1									
2	560094		782	694		1.13	20.0	7.6	8.0						УД				0.075	И1										
			732	647		1.13	20.0	7.8	8.2						УД						И1									
3	560096 - 1		737	674		1.09	22.0	7.4	7.8						УД				0.069	И1										
			739	677		1.09	22.0	7.6	8.0						УД						И1									
4	560087		747	679		1.10	20.0	6.2	6.6						УД				0.062	И1										
			744	669		1.11	20.0	6.0	6.4						УД						И1									
5	460105		702	639		1.10	22.0	6.4	6.8						УД				0.057	И1										
			717	657		1.09	22.0	7.0	7.4						УД						И1									
6	560079 - 2		699	629		1.11	20.0	6.0	6.4						УД				0.080	И1										
			694	622		1.12	20.0	6.2	6.6						УД						И1									

Смотри продолжение

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САННИКОВА О. В., Ст. контролер УК

24.01.2026 05:31:28

b4c5502c-73f5-4558-888b-42c63c2223e2

Передан через Диадок 28.01.2026 17:00 GMT+03:00;
d421f137-c833-4d97-896b-d71bea30ecf6

Страна происхождения: Россия



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 64736952

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										A	B	C	D			
1	20	2521153136	24	ГОСТ 34028-2016	455128	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,600
2	20	2521474196	30	ГОСТ 34028-2016	560094	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,770
3	20	2521474210	32	ГОСТ 34028-2016	560094	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,090
4	20	2521475571	40	ГОСТ 34028-2016	560096 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,730
5	20	2521475614	42	ГОСТ 34028-2016	560096 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,290
6	20	2521476070	6	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,830
7	20	2521476091	8	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,070
8	20	2521476387	24	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,220
9	20	2521476397	26	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,910
10	20	2521476428	28	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,890
11	20	2521476442	30	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,420
12	20	2521476456	32	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,690
13	20	2521476611	34	ГОСТ 34028-2016	560087	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,510
14	20	2521477904	44	ГОСТ 34028-2016	460105	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,320
15	20	2521477906	46	ГОСТ 34028-2016	460105	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,160
16	20	2521477889	48	ГОСТ 34028-2016	460105	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,950
17	20	2521477929	2	ГОСТ 34028-2016	560079 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,310
18	20	2521477948	4	ГОСТ 34028-2016	560079 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,360
19	20	2521477962	8	ГОСТ 34028-2016	560079 - 2	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,000


Вес нетто : 74,120

Вес брутто : 74,310

Всего штук : 19

Всего мест : 19

Идентификатор документа d421f137-c833-4d97-896b-d71bea30ecf6



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер,
период действия и статус

Сертификат: серийный
номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания Мс-Трейд"
Рязанова Инна Николаевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef
с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59
GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

060B479100F8B2C6A848E3D7E
D18E5A1EE
с 10.06.2025 11:43 по
10.06.2026 11:48 GMT+03:00

28.01.2026 17:00 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа