

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

«Southern Mining and Metallurgical Complex» Limited Liability Company

тел. : +7 (85742) 7-33-20; 7-33-82
E-mail: miroshnichenko@amk-ygmk.ru

тел. : +7 (85742) 7-33-20; 7-33-82
E-mail: miroshnichenko@amk-ygmk.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №
QUALITY CERTIFICATE №
44841

Дата
Date
27.11.24

Лист 1 из листов 1
Sheet 1 of sheets 1

Свидетельство о приемочных испытаниях
Inspection certificate
ГОСТ 7566-2018

Контракт №
Contract №
1-ПП-АМК от 28.12.2022
спецификация №СМСМ-020430 от 22.10.2024г.

Заказ №
Production order №
2039

Заказчик: АО "НОВОСИБИРСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВОСИБМЕТАЛЛ" Российская Федерация, г.Новосибирск 630024 ул.Мира, дом 58
Customer:
Станция: Чемской. 3-Сиб. Наименование покупателя: ООО "МеталлКомплектСнаб"

Наименование товара: фасонный профиль
Description of goods: shape profiles

Род упаковки: пачки массой до 8 т
Kind of paking: weight bundles up to 8 mt

Стандарт: ГОСТ 8240-97
Standard: ГОСТ 380-05; 535-05 кат.5 "св" гр.1 ГП

Состояние поставки: Горячекатаный
Delivery condition: Hot-rolled

Барон №
RW-car №
61982203

Выплавка: конвертерный способ производства
Steelmaking process: basic oxygen steel making

Количество мест
No of plates
10

№ позиц. Item	Номера плавков Heat №	Номер партии Test №	Профиль Profile	Марка стали Steel grade	Сорт Sort	Размеры, мм Dimensions, mm			Количество товара		Вес, тн Weight, mt	
						Толщина Thickness	Ширина Width	Длина Length	штук Quantity	мест pcs	БРУТТО Gross	НЕТТО Net
1	24K12230	907	швеллер 18П	Ст3пс 5	1	5.1	70	12000	183	5	35,62	35,47
1	24K12229	908	швеллер 18П	Ст3пс 5	1	5.1	70	12000	166	5	32,19	32,06
Итого/ Total									349	10	67,81	67,53

Номер плавки Cast №	Химический состав, % Chemical composition, %															
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	N	V	Mo	Ti	As	Nb	CE
	X 100			X 1000		X 100			X 1000							
24K12229	16*	48*	5*	21*	16*	8*	3*	4*		4.3*				3*		
24K12230	15*	49*	5*	17*	22*	6*	2*	1*		4.4*				3*		

* - для ковшевой пробы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

TEST RESULTS

№ партии test №	Испытание на растяжение и ударный изгиб Tensile and impact test										Изгиб Bend				
	Размеры образца D.m. of specimen		Отбор образца Specimen			Тем-пература испытаний Test tem-pera- ture C°	Пре-дел теку-чести Yield point, ReH N/mm ²	Пре-дел проч-ности Ten- sile stre- ngth Rm, N/mm ²	Относ. удли-нение Elong- ation Lo=200 %	Суже-ние Re- duc- tion of area Z %		1=(J) Энергия удара KU Energy Absorption 2=(J/sm ²) Ударная вязкость KCU Impact strength 3=(%) Волокнистая составляющая Shear Fracture 4=(J/sm ²) Ударная вязкость после механического старения			
	толщи-на thick- ness, mm	шири-на width, mm	Место, Loca- tion	Нап-равле- ние Direc- tion	Поло- жение Posi- tion										
	Значения Values														
											1	2	3	Σn	
908	9	30		L		+20	335	437	32.5						уд
	7.5	10		L		-20					2	149	155	152	
907	5	10		L		+20					4	174	167	171	уд
	9	30		L		+20	333	434	33.0						
	7.5	10		L		-20					2	150	149	150	
	5	10		L		+20					4	164	172	168	

Примечание: упаковка катанкой

Подпись
Signature

И Якименко Н.В.!





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Суворова Екатерина Олеговна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 92428e58-da41-4de7-8db8-3ccdee592df6 с 24.01.2025 00:00 по 23.01.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	29DEA80072B2F4944A6972FFCD C12173 с 27.01.2025 13:04 по 27.04.2026 13:04 GMT+03:00	05.03.2025 04:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа