



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРУМ"(Код:9344)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
55378764	930108	04.02.2022		22, 4500735843 0020427665	1	2	33488		01		18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C					
1	20	ГОСТ 535-2005	сб 920232	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 40x4	A	40	4	6000	МД	1		6	19.530
2	10	ГОСТ 535-2005	сб 920257	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 25x4	A	25	4	6000	МД	1		8	31.580

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 1, 2; ПАЧКИ БЕЗ ПОСЛОЙНОЙ УКЛАДКИ ПРУТКОВ - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	δ ₅	Ψ	Темп			мех. стар.	хол.	осадка	
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Ce		Н/мм2		%	%	°C	Дж/см2		изг.	хол.	гор.	
1	920232			0.18	0.07	0.47	0.024	0.012	0.03	0.03	0.06	0.003	325.0	455.0	38.0		-20	154.0	185.0	УД			
				0.006							0.27												
																	-20	162.0	180.0				
																	-20	154.0	182.0				
																	-20	135.0	179.0				
2	920257			0.17	0.06	0.46	0.021	0.012	0.03	0.02	0.05	0.003	305.0	400.0	40.0		-20	197.0	175.0	УД			
				0.006							0.26												
																	-20	202.0	178.0				
																	-20	189.0	151.0				
																	-20	203.0	150.0				

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07,
НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным
в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам
техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер
документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество
продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью
до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах
согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2204031

Вид документа 3.1

(ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРУМ" (Код:9344)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
55378764	930108	04.02.2022		22, 4500735843 0020427665	1	2	33488		01		18	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	C G P T	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	C					
3	10	ГОСТ 535-2005	сб 920264	Ст3пс	5-1ГП	Уголок 25х4	A	25	4	6000	М/Д	1		4	11.920

Итого: 18 63.030

Вес брутто: 63.390

ПАЧКИ БЕЗ ПОСЛОЙНОЙ УКЛАДКИ ПРУТКОВ - 3; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 3

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)								Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик.	
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т	σ _в	δ ₅	Ψ	Темп			мех. стар.	хол.	осадка		
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ		Н/мм2		%	%	°C			Дж/см2	изг.	хол.		гор.
3	920264			0.18	0.06	0.46	0.018	0.010	0.03	0.02	0.06	0.004	335.0	455.0	38.0	-20	181.0	150.0		УД				
				0.006							0.27													
																-20	184.0	147.0						
																-20	198.0	158.0						
																-20	158.0	154.0						

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

БОРОВЕНСКАЯ Н.Ю., Ст.контролер УК
04.02.2022 8:40:51
0FC98B2D-51A8-4FD8-8F3A-BB221AB7A119

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

При обращении по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

