



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00084590Т от 12.10.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferrium-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура			ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Масса п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	322550A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.1.1-017	1	25	300	4,275
2	322550A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.1.1-017	2	25	300	4,275
3	123694A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.3.1-030	3	25	300	4,275
4	123664A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.1.1-017	4	25	300	4,275
5	123694A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.1.1-017	5	25	300	4,275
6	123694A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.1.1-018	1	25	300	4,275
7	123694A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.3.1-030	4	25	300	4,275
8	123665A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012			30245-2012	ст.3сп	21-884.1.1-018	3	25	300	4,275
9	123691A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-035	10	144	864	2,014
10	123617A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-037	3	144	864	2,014
11	123617A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-037	2	144	864	2,014
12	123691A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	5	144	864	2,014
13	123691A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-035	11	144	864	2,014
14	123691A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 123617A			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	8	144	864	2,014
15	123291A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 123291A			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	1	144	864	2,014
16	123691A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	7	144	864	2,014
17	123291A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 123691A			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	2	144	864	2,014
18	123691A	Труба проф. 40*40*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86			13663-86	ст.08пс	76-859.4.1-036	6	144	864	2,014

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв.	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм ²	Сплюсцованне	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см ²
1	322550A	17	23,3	48,2	17	22	3	2,1	4		3	32			480	25	365	-	-	-
2	123694A	19,6	20,3	46,2	15	13	1,9	2	3,9	18	5	50			480	29	365	-	-	-
3	123664A	18	22	49,7	9	14	2,5	1,4	3,2		3	31			510	25	390	-	-	-
4	123693A	18	19,7	47,7	14	16	1,9	2	3,4	19	3	40			478	26	350	-	-	-
5	123665A	20	22,9	48,6	10	17	2,1	1,4	3,1		3	37			500	28	375	-	-	-
6	322548A	19	21,8	44,4	14	20	2,7	1,9	4,1		4	33			500	27	375	-	-	-

7	123691A	5	10,5	41,2	14	12	2,2	2,2	3,8	19	5	31			353	37	198	-	-	-
8	123617A	6,7	10,2	41,9	19	22	1,5	3	5,8		4	33			410	32	375	-	-	-
9	123291A	6,2	10,5	37	20	13	1	1,5	3,2	24	5	28			353	37	217	-	-	-
Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката																				

Отгрузка труб производится по теоретической массе.
Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 12 октября 2022 г. Подпись: