



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00043709Т от 01.06.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, sef@ferum-nn.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	304568	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 3пс	K9-546.2.1-010	3	144	2,904
2	205175	Труба профильная 50*25*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 2пс	42-529.2.1-065	4	200	2,004
3	323413M(401)	Труба профильная 50*50*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 3пс	13-195.2.1-226	8	132	2,345
4	124216M(404)	Труба профильная 50*50*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 3пс	13-256.3.1-257	3	132	3,414
5	352880A(7106)	Труба профильная 60*40*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 08пс	K2-1166.2.1-001	2	140	2,487
6	352880A(7106)	Труба профильная 60*40*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 08пс	K2-1166.2.1-005	5	140	2,487
7	322609M(401)	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 3пс	76-1562.3.1-029	3	140	3,612
8	253965A(7007)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 08пс	K2-619.2.1-057	6	81	1,745
9	253831A(6945)/354006A(6921)/253924A(9552)	Труба профильная 60*60*2,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст. 08пс	K2-619.2.1-056	11	81	1,745
10	324381	Труба профильная 80*80*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст. 3пс	K2-163.2.1-058	3	64	5,476

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Al x1000	V x1000	Свзв. x100	Временное сопротивле ние, Н/мм2	Относитель ное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплочи вание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд. вязк., Дж/см2		Уд. вязк. мех. ст., Дж/см2
																					KCU	KCV	
1	323413	15	2	43	10	9	3	2	3	3	5	40			435	30		-	-	-			
2	322609	19	15	43	11	14	3	1	1	2	5				435	25		-	-	-			
3	124216	15	2	42	10	14	3	1	1	3	7	40			440	29		-	-	-			
4	352880	6	2,2	23	24	13	3	3	5	16	3	56			338	39	200	-	-	-			
5	253965	6	1,9	25	15	15	1,8	3,3	4,2	22	6	29			333	39	193	-	-	-			
6	253831	5	3,5	25	15	19	2,3	3	4,3	28	6	30			348	38	212	-	-	-			
7	354006	6	5,6	29	18	19	3,1	3,4	4,9	26	4	38			335	38	205	-	-	-			
8	253924	6	4,7	26,4	15	16	2,3	3,4	4,9	23	5	25			348	38	212	-	-	-			
9	205175	9	1	30	12	10	3	1	1	2	6	40			390	34		-	-	-			
10	304568	16	1	44	15	10	3	1	1	3	6	30			445	27		-	-	-			
11	324381	15	2	41	6	11	4	1	1	3	5	40			445	29		-	-	-			
12	324379	16	2	45	5	10	3	1	1	3	5	40			440	28		-	-	-			

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 1 июня 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова



ОТК
1