



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00073520Т от 05.09.2025

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-nn.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	345222A(24965)	Труба ВПТ 25*2,8 6м	3262-75	ст. 08кп	P1-105.1.1-002	1	210	2,672
2	345219A(24913)/345222A(24965)	Труба ВПТ 25*2,8 6м	3262-75	ст. 08кп	P1-105.1.1-003	2	210	2,672
3	143237A(24970)	Труба ВПТ 25*3,2 6м	3262-75	ст. 08кп	P1-153.1.1-031	4	210	3,012
4	143237A(24970)	Труба ВПТ 25*3,2 6м	3262-75	ст. 08кп	P1-153.1.1-031	1	210	3,012
5	350019A(615)	Труба ВПТ 50*3,5 6м	3262-75	ст. 08кп	76-266.2.1-047	6	80	2,343
6	250027A(214)	Труба ВПТ 50*3,5 6м	3262-75	ст. 08кп	76-266.2.1-050	9	80	2,343
7	208876M(403)	Труба профильная 60*40*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 3сп	K2-656.1.1-034	8	140	2,487
8	151215A(8847)	Труба профильная 60*40*3,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст. 3сп	K2-651.1.1-047	1	140	3,612
9	351754A(14993)/152197A(15148)	Труба профильная 60*60*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-829.1.1-105	2	81	5,103
10	351746A(14945)/152165A(14948)	Труба профильная 80*80*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-742.3.1-017	3	64	5,476
11	152165A(14948)/351747A(14944)	Труба профильная 80*80*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст. 3сп	K2-742.3.1-018	2	64	5,476

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв. x100	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплошн. вальн.	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд. вязк., Дж/см2	
																					KCU	KCV
1	351754A(14993)	22	20	50,2	11	21	3,2	3,2	5,2	19	8	24			500	28	380	-	-	-	-	-
2	152197A(15148)	18	21	44	5	18	3,1	3,1	3	24	6	17			486	27	375	-	-	-	-	-
3	208876M(403)	17	4	40	3	7	2	1	1	2	5	50		24	455	30		-	-	-	-	-
4	351746A(14945)	15	24,2	46	14	19	3	4	5	21	4	45			483	27	377	-	-	-	-	-
5	152165A(14948)	21,4	23	48	16	19	4	3,4	5,4	20	7	47			485	34	380	-	-	-	-	-
6	351747A(14944)	21	22	44	12	14	2,1	3,4	6	21	7	47			499	30	336	-	-	-	-	-
7	143237A(24970)	6	1	28,1	16	29	2,7	3,7	5,9	18	3	38			380	37	315	УД	УД	УД	УД	УД
8	350019A(615)	5	1	27	28	15	3	5	4	17	8	43			350	32	280	УД	УД	УД	УД	УД
9	345222A(24965)	5,4	1,2	29,7	15	16	3,5	3,1	4,6	15	3	33			355	34	315	УД	УД	УД	УД	УД
10	345219A(24913)	7,2	1	26	17	17	2,6	3,8	5,7	17	4	31			370	40	325	УД	УД	УД	УД	УД
11	250027A(214)	6	1	31,1	23	25	2,1	1	6	16	4	43			365	37	295	УД	УД	УД	УД	УД
12	151215A(8847)	21	19,1	47	10	20	3,4	3,2	4,4	15	4	36			510	27	390	-	-	-	-	-

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 5 сентября 2025 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова



ОТК
1