



(ст. 252)

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
56237274			940006	16.07.2024	24, 4700058430		0020826508		3	3	33493	01	15	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	20	ГОСТ 34028-2016	443181		A500C	Арматура 25 (2ф)	2ф	ОВ2		25		12000	м/д	ОМ1	1		7	34.250
2	10	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)	1ф	ОВ2		25		12000	м/д	ОМ1	1		8	33.870

Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 1; способ изготовления 1 - 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Итого Нетто:

15

68.120

Нетто+Увязки:

68.270

Брутто:

68.270

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	443181		0.19	0.08	0.48	0.020	0.015	0.028	0.014	0.016	0.003	0.005	0.003	0.0010	0.072	<0.001	0.001			0.30
2	543364		0.25	0.70	1.34	0.024	0.030	0.032	0.023	0.036	0.003	0.006								

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												G _в		G _т				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		НВ	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C															+20°C	S/X	So/˜X	S/X
1	443181		728.0	585.0		1.24	16.0	8.40	8.80						УД		— — —		0.078	— — — И1			— — —	— — —					
			695.0	567.0		1.23	17.0	8.40	8.80						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					
2	543364		655.0	447.0		1.47	24.5	17.50	17.90						УД		— — —		0.071	— — — И1			— — —	— — —					
			656.0	447.0		1.47	26.0	19.00	19.30						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —					
			625.0	428.0		1.46	27.5	21.00	21.50								— — —			— — — И1			— — —	— — —					



(ст. 252)

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протокол испытаний сварных соединений №649/П от 27.03.2023, №654/П от 20.06.2023

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БОБРОВСКАЯ О. П., Мастер контрольный УК
16.07.2024 08:53:11
88312354-c1ae-425f-85b0-c8f11ef87af3

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122421063

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Транзит" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8452)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 56237274

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	20	2517305145	31	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,89
2	20	2517305143	33	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,94
3	20	2517305142	35	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,94
4	20	2517305139	37	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,89
5	20	2517305137	39	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,37
6	20	2517305135	41	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,42
7	20	2517305128	49	ГОСТ 34028-2016	443181	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,8
8	10	2517317069	25	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,27
9	10	2517317068	27	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,22
10	10	2517317067	29	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,22
11	10	2517317066	31	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,17
12	10	2517317065	33	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,23
13	10	2517317064	35	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,28
14	10	2517317062	37	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,26
15	10	2517317061	39	ГОСТ 34028-2016	543364	25Г2С	A400	Арматура 25 (1ф)		25		12000		М/Д	1	4,22

Итого: 68,12

Вес брутто: 68,270

Всего мест : 15

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции

