



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
56776842			940006	16.11.2024		24, 4700067157		0020872250		4	2	33498	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред- отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	544648		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		16	68.090

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 16 68.090

Нетто+Увязки: 68.250

Брутто: 68.250

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	544648		0.1900	0.0800	0.4500	0.0140	0.0130	0.0300	0.0170	0.0220	0.0020	0.0070	0.0020	0.0010	0.0022	0.0002	0.0010			0.2700

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели							
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2										G _в			G _т							
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип	Мех.стар		холод. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So				
											°C	образ- ца															+20 °C			
1	544648		719.0	619.0		1.16	18.5	7.80	8.20						УД		— — —		0.081											
			681.0	577.0		1.18	18.5	7.00	7.40						УД		— — —													





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)
Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

КУЗЬМИНА А. В., Ст. контролер УК
16.11.2024 09:57:42
57625430-ad3c-470e-a659-83137c3b56a7

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: **РОССИЯ**

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122433591

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

56776842

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2518284694	20	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,820
2	10	2518284696	24	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,870
3	10	2518284699	26	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,140
4	10	2518284704	28	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,600
5	10	2518284728	30	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,440
6	10	2518284733	32	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,190
7	10	2518284738	34	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,720
8	10	2518284742	36	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,290
9	10	2518284747	38	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,030
10	10	2518284776	40	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,570
11	10	2518284985	42	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,120
12	10	2518284988	44	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,150
13	10	2518284996	46	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,300
14	10	2518285010	48	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,360
15	10	2518285021	50	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,660
16	10	2518285061	52	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,830

Итого:

68,090

Вес брутто:

68,250

Всего мест :

16



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована

Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015

Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
59609370			940006	16.11.2024	24, 4700067157		0020872252		4	2	33498	01	15	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	ГОСТ 34028-2016	143081		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		14	64.420
2	10	ГОСТ 34028-2016	444680		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		1	3.390

Итого Нетто:

15 67.810

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Нетто+Увязки:

67.960

Условия поставки ВУ-2

Брутто:

67.960

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	143081		0.2000	0.0700	0.4400	0.0170	0.0200	0.0140	0.0080	0.0200	0.0030	0.0040	0.0020	<0.0001	0.0080	0.0010	0.0010			0.2800
2	444680		0.2000	0.0600	0.5200	0.0150	0.0150	0.0210	0.0220	0.0330	0.0030	0.0050	0.0020	0.0010	0.0029	0.0002	0.0010			0.2900

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2												G _в		G _т				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца			Мех.стар	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C				+20 °C											S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
1	143081		707.0	612.0		1.16	21.5	9.40	9.80						УД		— — —		0.079	— — — — —			— — — — —	— — — — —					
			697.0	615.0		1.13	21.5	9.60	10.00						УД		— — —			— — — — —			— — — — —	— — — — —					
2	444680		665.0	577.0		1.15	21.5	9.60	10.00						УД		— — —		0.080	— — — — —			— — — — —	— — — — —					
			676.0	598.0		1.13	18.5	7.40	7.80						УД		— — —			— — — — —			— — — — —	— — — — —					





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)
Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

КУЗЬМИНА А. В., Ст. контролер УК
16.11.2024 10:10:51
57625430-ad3c-470e-a659-83137c3b56a7

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122433594

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

59609370

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2518267322	22	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,530
2	10	2518267323	24	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,590
3	10	2518267325	26	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,130
4	10	2518267136	28	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,660
5	10	2518267186	32	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,720
6	10	2518267197	36	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,890
7	10	2518267329	38	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,830
8	10	2518267332	40	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,070
9	10	2518267454	42	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,590
10	10	2518267456	44	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,510
11	10	2518267462	46	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,790
12	10	2518267467	48	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,190
13	10	2518267471	50	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,210
14	10	2518267474	52	ГОСТ 34028-2016	143081	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,710
15	10	2518267481	2	ГОСТ 34028-2016	444680	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,390

Итого:

67,810

Вес брутто:

67,960

Всего мест :

15



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Система Менеджмента качества сертифицирована

Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015

Сертификат № RU005212



Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
54133475			940006	16.11.2024	24, 4700067157		0020872251		4	2	33498	01	17	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	544546		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		8	32.260
2	10	ГОСТ 34028-2016	544648		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		9	34.870

Итого Нетто: 17 67.130

Нетто+Увязки: 67.300

Брутто: 67.300

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	544546		0.1900	0.0700	0.7600	0.0300	0.0160	0.0260	0.0210	0.0290	0.0030	0.0060	0.0030	0.0010	0.0050	0.0004	0.0010			0.3300
2	544648		0.1900	0.0800	0.4500	0.0140	0.0130	0.0300	0.0170	0.0220	0.0020	0.0070	0.0020	0.0010	0.0022	0.0002	0.0010			0.2700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели							
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2									Гв			Гт							
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		Усл.исп.	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So	
											°C															+20 °C	S/X	So/Ḳ	S/X	So/Ḳ
1	544546		678.0	593.0		1.14	16.5	7.60	8.00						УД		— — —		0.084	— — — — —			— — — — —			— — — — —				
			707.0	633.0		1.12	18.5	9.00	9.40						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —				
2	544648		719.0	619.0		1.16	18.5	7.80	8.20						УД		— — —		0.081	— — — — —			— — — — —			— — — — —				
			681.0	577.0		1.18	18.5	7.00	7.40						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —				





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)
Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

КУЗЬМИНА А. В., Ст. контролер УК
16.11.2024 10:10:45
57625430-ad3c-470e-a659-83137c3b56a7

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: **РОССИЯ**
ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122433592

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

54133475

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2518284431	48	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,090
2	10	2518284423	50	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	2,170
3	10	2518284445	52	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,700
4	10	2518284451	54	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,380
5	10	2518284453	56	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,890
6	10	2518284458	58	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,520
7	10	2518284461	60	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,950
8	10	2518284536	62	ГОСТ 34028-2016	544546	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,560
9	10	2518284606	2	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,450
10	10	2518284607	4	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,930
11	10	2518284609	6	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,230
12	10	2518284617	8	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,620
13	10	2518284623	10	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,960
14	10	2518284624	12	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,960
15	10	2518284649	14	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,500
16	10	2518284651	16	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	2,900
17	10	2518284673	18	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,320

Итого:

67,130

Вес брутто:

67,300

Всего мест :

17



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
56227036			940006	16.11.2024		24, 4700067157		0020872249		4	2	33488	01	16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	544648		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		3	13.190
2	10	ГОСТ 34028-2016	143122		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	м/д	ОМ1	1		13	54.360

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

Итого Нетто: 16 67.550

Нетто+Увязки: 67.710

Брутто: 67.710

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	544648		0.1900	0.0800	0.4500	0.0140	0.0130	0.0300	0.0170	0.0220	0.0020	0.0070	0.0020	0.0010	0.0022	0.0002	0.0010			0.2700
2	143122		0.1900	0.0700	0.4800	0.0210	0.0290	0.0210	0.0090	0.0190	0.0030	0.0040	0.0020	0.0010	0.0090	0.0010	0.0020			0.2800

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели								
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2									Гв			Гт								
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		холод. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			S	So	S/X	So/X̃					
											°C																+20 °C	S	So	S/X	So/X̃
1	544648		719.0	619.0		1.16	18.5	7.80	8.20						УД		---	0.081	И1			---	---	---	---						
			681.0	577.0		1.18	18.5	7.00	7.40						УД		---			И1			---	---	---	---					
2	143122		747.0	662.0		1.13	16.5	6.40	6.80						УД		---	0.080	И1			---	---	---	---						
			752.0	665.0		1.13	18.5	7.80	8.20						УД		---			И1			---	---	---	---					





Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения: ЧИТА 1

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)
Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

КУЗЬМИНА А. В., Ст. контролер УК
16.11.2024 10:10:40
57625430-ad3c-470e-a659-83137c3b56a7

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: **РОССИЯ**

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.251)
К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122433593

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Тантал Инвест"(Код:6022)

Станция назначения:

ЧИТА 1

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

56227036

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Вес (тн)
										A	B	C	D			
1	10	2518285104	54	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
2	10	2518285120	56	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,040
3	10	2518285103	58	ГОСТ 34028-2016	544648	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,510
4	10	2518285174	2	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,260
5	10	2518285131	4	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,510
6	10	2518285140	6	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,960
7	10	2518285175	8	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,950
8	10	2518285188	10	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,710
9	10	2518285203	12	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,190
10	10	2518285212	14	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,300
11	10	2518285222	16	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,360
12	10	2518285236	18	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,180
13	10	2518285247	20	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,110
14	10	2518285271	22	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,480
15	10	2518285280	24	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,310
16	10	2518285383	28	ГОСТ 34028-2016	143122	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,040

Итого:

67,550

Вес брутто:

67,710

Всего мест :

16

Идентификатор документа 40cfb5ed-6679-466d-842c-55958dfb5e07

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи
отправителя:

Организация, сотрудник

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания Мс-Трейд"
Меркулова Наталья Валерьевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

Доверенность: рег. номер, период
действия и статус

f6bce847-76a4-4c19-9fe7-
fa2befb2861e

с 10.06.2024 00:00 по 09.06.2027
23:59 GMT+03:00

Доверенность прошла проверку

Сертификат: серийный номер,
период действия

051B30960088B1048946F7910AB
4F14159

с 07.06.2024 12:01 по 07.06.2025
12:06 GMT+03:00

Дата и время подписания

21.11.2024 17:28 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа

Страница 12 из 12