

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" по договору с ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
52901469	930108	11.01.2026	26, 4500829561	0021032720	1	3	3057727	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	20	460150	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		16	68.070

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1

Итого по позиции № 20: 16 68.070

Итого Нетто: 16 68.070

Условия поставки ВУ-2

Нетто+Увязки: 68.230

Брутто: 68.230

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	460150		0.1900	0.0800	0.4600	0.0170	0.0250	0.0150	0.0160	0.0230	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2700

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																									
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дось	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C												S	So	S	So
1	460150		711	629		1.13	18.5	8.0	8.4						УД		— — —		0.078			— — —	— — —	— — —	— — —			
			717	631		1.14	20.0	8.2	8.6						УД		— — —					— — —	— — —	— — —	— — —			

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК

11.01.2026 02:06:07

591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Страна происхождения: РОССИЯ

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" по договору с ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 52901469

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	20	2521492942	86	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,740
2	20	2521492981	88	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,100
3	20	2521492929	90	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,150
4	20	2521492944	92	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,990
5	20	2521492957	94	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,870
6	20	2521492969	96	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,170
7	20	2521492985	98	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,720
8	20	2521492999	100	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,680
9	20	2521493014	102	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,990
10	20	2521493035	104	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,260
11	20	2521493040	106	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,870
12	20	2521493056	108	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,340
13	20	2521493069	110	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,190
14	20	2521493089	112	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,900
15	20	2521493149	120	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	2,960
16	20	2521493320	122	ГОСТ 34028-2016	460150	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,140

Вес нетто : 68,070

Вес брутто : 68,230

Всего штук : 16

Всего мест : 16