

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" по договору с ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
52311164	930108	01.01.2026	26, 4500829561	0021032719	1	1	3033493	01	12	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	10	455725 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		2	8.540
2	10	556347	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		2	10.200
3	10	455749 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		1	6.130
4	10	455534 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		7	42.220

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10:

12

67.090

Итого Нетто:

12

67.090

Нетто+Увязки:

67.210

Брутто:

67.210

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			(*) C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	455725 - 3		0.1800	0.0900	0.4700	0.0160	0.0120	0.0290	0.0220	0.0260	0.0020	0.0060	0.0040	0.0010	0.0028	0.0002	0.0010			0.2700
2	556347		0.1800	0.0700	0.4500	0.0180	0.0150	0.0190	0.0180	0.0200	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0035	0.0002	0.0010			0.2600
3	455749 - 3		0.1900	0.0900	0.4800	0.0260	0.0150	0.0340	0.0210	0.0270	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0021	0.0002	0.0010			0.2800
4	455534 - 3		0.1800	0.0700	0.4300	0.0120	0.0130	0.0190	0.0160	0.0160	0.0030	0.0050	0.0030	0.0010	0.0022	0.0002	0.0010			0.2600

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																											
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели							
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг. Изгиб с разгиб.								Мик. стр.		кг/т		G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _p	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C														S	So	S/X	So/X ~
1	455725 - 3		709	639		1.11	18.0	6.8	7.2						УД		— — —		0.073			— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					
			712	634		1.12	20.0	7.4	7.8						УД		— — —					— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		НВ	S										So	S/X	So/X ~	
2	556347		732	667		1.10	20.0	6.8	7.2						УД			0.081	И1										
			727	657		1.11	22.0	6.0	6.4						УД														
3	455749 - 3		714	654		1.09	20.0	7.4	7.8						УД			0.079	И1										
			744	679		1.10	20.0	9.2	9.6						УД														
4	455534 - 3		702	629		1.12	20.0	7.6	8.0						УД			0.064	И1										
			699	624		1.12	22.0	7.8	8.2						УД														

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
01.01.2026 03:00:33
39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" по договору с ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 52311164

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	10	2521416359	81	ГОСТ 34028-2016	455725 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,710
2	10	2521418227	83	ГОСТ 34028-2016	455725 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,830
3	10	2521418334	1	ГОСТ 34028-2016	556347	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,580
4	10	2521418289	3	ГОСТ 34028-2016	556347	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,620
5	10	2521422615	55	ГОСТ 34028-2016	455749 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,130
6	10	2521422698	13	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,530
7	10	2521422745	15	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,060
8	10	2521422776	17	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,120
9	10	2521422809	19	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	6,560
10	10	2521423488	21	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	7,340
11	10	2521423919	25	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,180
12	10	2521423932	27	ГОСТ 34028-2016	455534 - 3	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,430

Вес нетто : 67,090

Вес брутто : 67,210

Всего штук : 12

Всего мест : 12