



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00083759Т от 10.10.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура				ГОСТ	Марка стали	Лартия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	123664A/ 322582A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-024	1	25	300	4,275
2	322582A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-024	4	25	300	4,275
3	322582A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-024	2	25	300	4,275
4	322548A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-023	1	25	300	4,275
5	322548A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-023	2	25	300	4,275
6	322548A/ 322582A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-023	3	25	300	4,275
7	123664A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-023	4	25	300	4,275
8	123664A	Труба проф. 120*120*4,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012				30245-2012	ст.3сп	21-884,1,1-023	5	25	300	4,275
9	322118	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-114	4	140	840	3,612
10	322119	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-115	1	140	840	3,612
11	322119	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-115	2	140	840	3,612
12	322119	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-115	3	140	840	3,612
13	123214	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-112	3	140	840	3,612
14	123214	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-112	5	140	840	3,612
15	123214/32 2120	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-112	6	140	840	3,612
16	322120	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-113	3	140	840	3,612
17	322120/32 2118	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-113	4	140	840	3,612
18	322118	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-113	5	140	840	3,612
19	123214	Труба проф. 60*40*3,0 ст.3сп Феррум 6м ГОСТ 13663-86				13663-86	ст.3сп	-110	5	140	840	3,612

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сжв.	Временное сопротивление ние, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплющивание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	123664A	18	22	49,7	9	14	2,5	1,4	3,2		3	31			510	25	390	-	-	-
2	322582A	17	22,5	53,1	9	18	2,3	1,9	4,3	19	4	38			482	26	356	-	-	-
3	322548A	19	21,8	44,4	14	20	2,7	1,9	4,1		4	33			500	27	375	-	-	-
4	322118	15,5	21,4	50,4	16	15	1,9	2,6	5,1		4	34			465	29	330	-	-	-

Лот 1

Дата выдачи: 10 октября 2022 г. Подпись:



Отгрузка труб производится по теоретической массе.
 Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.
 Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
 Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
 При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

5	322119	16.1	21.2	45.1	11	16	2.4	3	4.3	21	5	47		477	27	368	-	-	-
6	123214	17	20.5	48.1	8	25	2.3	1.9	3.8	16	6	28		487	27	375	-	-	-
7	322120	15.6	21.5	45.2	14	15	2.1	2.2	4.3	21	4	50		475	27	367	-	-	-