



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
58477712			935703	27.07.2024		24, 4700057245		0020822125		3	2	33498	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	20	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	м/д	ОМ1	1		7	33.650
2	10	ГОСТ 34028-2016	442935		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	м/д	ОМ1	1		4	17.250

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	442468	1	0.19	0.08	0.69	0.020	0.014	0.017	0.020	0.032	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.002	<0.001	0.001			0.31
2	442935		0.19	0.07	0.68	0.017	0.015	0.030	0.021	0.027	0.003	0.004	0.002	0.0010	0.003	<0.001	0.001			0.32

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2													Гв		Гт			
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип	Мех.стар	холод. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.				кг/т			Условия провед. испытаний	S	So	S	So	
											°C	образ- ца													+20 °C	S/X	So/˜X	S/X	So/˜X
1	442468	1	650.0	540.0		1.20	20.0	8.40	8.70						УД		— — —		0.086	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			
			650.0	540.0		1.20	22.5	9.20	9.50						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			
2	442935		670.0	580.0		1.16	21.5	7.20	7.60						УД		— — —		0.100	— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			
			690.0	600.0		1.15	21.5	8.40	8.80						УД		— — —			— — — И1			— — —	— — —	— — —	— — —			





Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
58477712			935703	27.07.2024		24, 4700057245		0020822125		3	2	33498	01	15	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
3	10	ГОСТ 34028-2016	543256		A500C	Арматура 14 (2ф)	2ф	ОВ2		14		12000	М/Д	ОМ1	1		4	15.920

Итого Нетто:

15 66.820

Нетто+Увязки:

66.970

Брутто:

66.970

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 3

Условия поставки ВУ-2

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
3	543256		0.19	0.07	0.72	0.020	0.012	0.019	0.018	0.028	0.003	0.005	0.002	0.0010	0.003	<0.001	0.001			0.32

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели											
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2													G _в		G _т									
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		НВ	хол. изг.				Изгиб с разгиб.			Мик. стр.	кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So					
											°C																			+20 °C	S/X	So/X	S/X	So/X
3	543256		650.0	557.0		1.17	20.0	6.60	6.90						УД		— — —		0.095	— — — — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —		
			650.0	560.0		1.16	20.0	7.40	7.70						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —		





(ст. 252)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис(Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com.раздел Претензионная работа.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

**ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ
QR-КОДА**



Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

НУРТДИНОВА Я. В., Ст. контролер УК
27.07.2024 08:56:47
9e6ac9b1-0411-459a-b9a2-b7ff8b1c86af

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122422234

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" по договору с ООО Мечел-Сервис
(Код:3446)

Станция назначения:

ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

58477712

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	20	2517384797	39	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,84
2	20	2517159405	41	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,82
3	20	2517159403	43	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,45
4	20	2517159398	45	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,36
5	20	2517159392	47	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,2
6	20	2517159387	49	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,01
7	20	2517159383	51	ГОСТ 34028-2016	442468 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	5,97
8	10	2517399890	9	ГОСТ 34028-2016	442935	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,53
9	10	2517399636	11	ГОСТ 34028-2016	442935	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,61
10	10	2517399891	51	ГОСТ 34028-2016	442935	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,45
11	10	2517399895	53	ГОСТ 34028-2016	442935	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,66
12	10	2517399531	2	ГОСТ 34028-2016	543256	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,28
13	10	2517399585	4	ГОСТ 34028-2016	543256	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,87
14	10	2517399889	6	ГОСТ 34028-2016	543256	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	4,74
15	10	2517399888	8	ГОСТ 34028-2016	543256	Ст3пс	A500C	Арматура 14 (2ф)		14		12000		М/Д	1	3,03

Итого: 66,82

Вес брутто: 66,970

Всего мест : 15

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" Лазаренко Екатерина Сергеевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"	 9d781df4-7a9f-4e36-a790-f17d1c163da5 с 20.07.2023 00:00 по 19.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	2CED19000AB2F3964E620B33A09114E2 с 15.10.2024 04:24 по 15.01.2026 04:24 GMT+03:00	10.01.2025 08:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа