



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет (Код:3648)
Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64741416	930108	23.01.2026	26, 4700098082	0021036311	1	3	3033458	01	15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										А	Б	С						
1	10	455376 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	9.040
2	10	460114 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	10.370
3	10	460183	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		2	9.190
4	10	560206	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		1	4.850
5	10	560207 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		8	40.030

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3, 4, 5

Итого по позиции № 10: 15 73.480

Итого Нетто: 15 73.480

Нетто+Увязки: 73.630

Брутто: 73.630

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	455376 - 1		0.1900	0.0600	0.4900	0.0210	0.0100	0.0170	0.0260	0.0380	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0025	0.0002	0.0010			0.2700
2	460114 - 1		0.2000	0.0800	0.4800	0.0170	0.0140	0.0240	0.0210	0.0210	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			0.2900
3	460183		0.2000	0.0700	0.5000	0.0160	0.0130	0.0100	0.0230	0.0250	0.0020	0.0070	0.0040	0.0010	0.0023	0.0002	0.0010			0.2900
4	560206		0.1900	0.0700	0.4400	0.0140	0.0130	0.0180	0.0130	0.0160	0.0010	0.0050	0.0030	0.0010	0.0016	0.0002	0.0010			0.2600
5	560207 - 1		0.2000	0.0700	0.4400	0.0160	0.0180	0.0200	0.0310	0.0270	0.0030	0.0060	0.0020	0.0010	0.0021	0.0002	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																												
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели							
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	G _b							G _t							
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _p	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	НВ			С							So	S/X	So/X ~					
																											Условия провед. испытаний	S	So	S/X	So/X ~
1	455376 - 1		700	612		1.14	21.5	7.8	8.2						УД		--		0.073	--	--	--	--	--	--	--					
			723	636		1.14	20.0	8.4	8.8						УД		--				--	--	--	--	--	--	--				
2	460114 - 1		649	559		1.16	20.0	8.0	8.3						УД		--		0.074	--	--	--	--	--	--	--					
			666	583		1.14	21.5	6.8	7.2						УД		--				--	--	--	--	--	--					
3	460183		731	639		1.14	18.5	7.6	8.0						УД		--		0.083	--	--	--	--	--	--	--					
			724	633		1.14	20.0	7.6	8.0						УД		--				--	--	--	--	--	--					
4	560206		683	596		1.15	20.0	6.8	7.2						УД		--		0.081	--	--	--	--	--	--	--					
			672	589		1.14	21.5	7.2	7.6						УД		--				--	--	--	--	--	--					
5	560207 - 1		764	669		1.14	16.5	4.8	5.2						УД		--		0.089	--	--	--	--	--	--	--					
			771	676		1.14	18.5	7.0	7.4						УД		--				--	--	--	--	--	--					

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЦЫГОЕВА Л. С., Ст. контролер УК
23.01.2026 01:44:01
591b8661-a3ff-4205-8ec6-057b67cc6f81

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибмет(Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 64741416

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	10	2521358623	70	ГОСТ 34028-2016	455376 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,320
2	10	2521358655	72	ГОСТ 34028-2016	455376 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,720
3	10	2521500730	48	ГОСТ 34028-2016	460114 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,120
4	10	2521500769	52	ГОСТ 34028-2016	460114 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,250
5	10	2521508567	106	ГОСТ 34028-2016	460183	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,620
6	10	2521508569	108	ГОСТ 34028-2016	460183	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,570
7	10	2521519011	56	ГОСТ 34028-2016	560206	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,850
8	10	2521519418	68	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,680
9	10	2521519417	72	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
10	10	2521519419	78	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,360
11	10	2521519424	80	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,490
12	10	2521519431	82	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,130
13	10	2521519445	84	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,470
14	10	2521519486	86	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,810
15	10	2521519499	88	ГОСТ 34028-2016	560207 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,450

Вес нетто : 73,480

Вес брутто : 73,630

Всего штук : 15

Всего мест : 15