

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
65825408	930108	18.03.2026	26, 4700102123	0021060888	1	3	3033496	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	561100 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		16	74.430

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1

Итого по позиции № 10: 16 74.430

Итого Нетто: 16 74.430

Итого Нетто + Увязки: 74.590

Итого Брутто: 74.590

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Сэ
1	561100 - 1		0.1900	0.0800	0.4600	0.0180	0.0120	0.0220	0.0260	0.0340	0.0030	0.0050	0.0030	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																							
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дось	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели			
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			G _в		G _т	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C										S	So	S	So
1	561100 - 1		678	596		1.14	20.0	6.2	6.6						УД		— — —	0.086	— — — — —			— — — — —			— — — — —	
			660	582		1.13	21.5	7.6	7.9						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —

Смотри продолжение

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.МСС.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М. Н., Ст. контролер УК
18.03.2026 20:47:22
ebe0474a-7bdd-48d4-a08f-377844a04f6b

Передан через Диадок 24.03.2026 17:18 GMT+03:00;
50aae9e9-938e-4bd0-8d2d-8146f3319db5

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122608368



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :65825408

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561100 - 1	22	2521933878	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,190
2	561100 - 1	24	2521933688	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,260
3	561100 - 1	26	2521933699	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,020
4	561100 - 1	28	2521933867	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,360
5	561100 - 1	30	2521933869	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,350
6	561100 - 1	32	2521933871	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,120
7	561100 - 1	34	2521933874	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,050
8	561100 - 1	38	2521933881	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,010
9	561100 - 1	40	2521933883	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,700
10	561100 - 1	42	2521933887	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,110
11	561100 - 1	44	2521933967	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,640
12	561100 - 1	46	2521933975	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,460
13	561100 - 1	48	2521934001	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,070
14	561100 - 1	50	2521934011	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,960
15	561100 - 1	52	2521934022	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,340
16	561100 - 1	54	2521934028	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,790

Итого Нетто :74,430

Итого Нетто + увязка :74,590

Реквизит :0,000

Итого Брутто :74,590

Итого штук :16



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции



Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
64558414	930108	18.03.2026	26, 4700102123	0021060889	1	3	3033496	01	16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	10	561102 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		15	69.890
2	10	561100 - 1	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		1	4.280

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 16 74.170

Итого Нетто: 16 74.170

Итого Нетто + Увязки: 74.330

Итого Брутто: 74.330

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	561102 - 1		0.1800	0.0800	0.4600	0.0240	0.0120	0.0150	0.0220	0.0290	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0026	0.0002	0.0010			0.2700
2	561100 - 1		0.1900	0.0800	0.4600	0.0180	0.0120	0.0220	0.0260	0.0340	0.0030	0.0050	0.0030	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																							
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели			
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			G _B		G _T	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C										S	So	S	So
1	561102 - 1		698	620		1.13	21.5	7.8	8.2						УД		— —		0.079	— — — —			— —	— —	— —	— —
			717	633		1.13	20.0	8.6	9.0						УД		— —			И1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2	561100 - 1		678	596		1.14	20.0	6.2	6.6						УД		— —		0.086	— — — —			— —	— —	— —	— —
			660	582		1.13	21.5	7.6	7.9						УД		— —			И1	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Смотри продолжение

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

ИЛ «Авангардиспытания» (аттестат аккредитации №RU.MCC.Л.132)

Протокол испытаний сварных соединений от 09.12.2024 №749

**При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1**

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М. Н., Ст. контролер УК
18.03.2026 20:46:56
ebe0474a-7bdd-48d4-a08f-377844a04f6b

Передан через Диадок 24.03.2026 17:18 GMT+03:00;
50aae9e9-938e-4bd0-8d2d-8146f3319db5

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122608369



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :64558414

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									A	B	C	D			
1	561102 - 1	68	2521934082	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,980
2	561102 - 1	70	2521934067	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,150
3	561102 - 1	72	2521934073	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,560
4	561102 - 1	74	2521934085	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,480
5	561102 - 1	76	2521934087	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,990
6	561102 - 1	78	2521934091	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,060
7	561102 - 1	80	2521934096	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,750
8	561102 - 1	82	2521934099	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,130
9	561102 - 1	86	2521934103	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,120
10	561102 - 1	88	2521934114	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,850
11	561102 - 1	90	2521934116	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,560
12	561102 - 1	92	2521934119	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,730
13	561102 - 1	94	2521934258	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,470
14	561102 - 1	100	2521934264	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,210
15	561102 - 1	102	2521934270	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,850
16	561100 - 1	56	2521934079	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,280

Итого Нетто :74,170

Итого Нетто + увязка :74,330

Реквизит :0,000

Итого Брутто :74,330

Итого штук :16

Идентификатор документа 50aaebe9-938e-4bd0-8d2d-8146f3319db5



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер,
период действия и статус

Сертификат: серийный
номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговая
Компания Мс-Трейд"
Рязанова Инна Николаевна
Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"

c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef
с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59
GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

060B479100F8B2C6A848E3D7E
D18E5A1EE
с 10.06.2025 11:43 по
10.06.2026 11:48 GMT+03:00

24.03.2026 17:18 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа