



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00002612Т от 19.01.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, sef@ferum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	110182/31 0594	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-106	4	400	2 400	2,019
2	111392	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-102	9	400	2 400	2,019
3	310709	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-103	1	400	2 400	2,019
4	111392/31 0709	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-103	5	400	2 400	2,019
5	310709/31 0699	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-103	7	400	2 400	2,019
6	111392	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-102	8	400	2 400	2,019
7	310699/31 0712	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-105	8	400	2 400	2,019
8	310699	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-105	7	400	2 400	2,019
9	310699	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-104	9	400	2 400	2,019
10	310699/31 0594	Труба проф. 20*20*1,5 ст.08пс Феррум 6м ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	40-1174.3.1-105	1	400	2 400	2,019
11	109541/30 9537	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-008	3	324	1 944	2,081
12	309537/10 9541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-008	4	324	1 944	2,081
13	109541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.2.1-127	2	324	1 944	2,081
14	309537/10 9541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-009	10	324	1 944	2,081
15	309537	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-008	7	324	1 944	2,081
16	109541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-010	1	324	1 944	2,081
17	109541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-007	10	324	1 944	2,081
18	109541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-008	1	324	1 944	2,081
19	109541	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-008	2	324	1 944	2,081
20	109541/30 9537	Труба проф. 25*25*1,5 ст.3сп Феррум 6м г/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.3сп	42-1217.4.1-008	5	324	1 944	2,081
21	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	8	81	486	1,745
22	213077	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.1.1-519	4	81	486	1,745
23	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	9	81	486	1,745
24	213077	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-550	2	81	486	1,745

25	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	13	81	486	1,745
26	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	10	81	486	1,745
27	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	11	81	486	1,745
28	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	12	81	486	1,745
29	213077	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-550	3	81	486	1,745
30	113528/213077	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-550	1	81	486	1,745
31	113528/213077	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-547	11	81	486	1,745
32	213077/113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-547	12	81	486	1,745
33	113528/313528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-547	13	81	486	1,745
34	312164	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-548	1	81	486	1,745
35	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	6	81	486	1,745
36	113528	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-1147.6.1-549	7	81	486	1,745
37	314140	Труба ЭСВ 219*5,0 ст.20 Феррум 12м ГОСТ 10704-91	10704-91	ст.20	21-1197.1.1-624	3	9	108	2,851
38	314140	Труба ЭСВ 219*5,0 ст.20 Феррум 12м ГОСТ 10704-91	10704-91	ст.20	21-1197.1.1-624	7	9	108	2,851

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сзжв.	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсцованные	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	314140	18	19,8	47	10	17	2,1	2,1	3,6	20	4	49			440	30	335	УД	-	УД
2	110182	6,9	10,7	39,3	10	25	2,2	2,9	5,2		8	37			349	37	215	-	-	-
3	310594	6	9,9	43,3	7	17	1,9	2,9	4,7		7	38			349	37	216	-	-	-
4	111392	6	11,5	39,6	15	22	2,7	3,3	5,7		5	37			359	36	227	-	-	-
5	310709	6	8,8	38	10	12	1,9	2,9	4,6		5	39			349	37	215	-	-	-
6	310708	6	10,4	40,2	13	20	3	3,6	6,6		4	49			354	36	221	-	-	-
7	310699	5,9	7,7	39,9	11	17	1,6	2,9	3,9		6	41			344	38	209	-	-	-
8	310712	5	10,5	37,3	14	15	1,4	2,7	6,2		5	33			349	37	215	-	-	-
9	109541	11	1	37	11	15	4	3	7	2	5	37			410	31		-	-	-
10	309537	11	2	30	9	12	4	3	6	4	4	49			410	32		-	-	-
11	213077	6	9,7	39,8	14	17	2,3	2,8	5,3	13	4	34			348	38	211	-	-	-
12	113528	6,4	10,1	39,2	15	13	1,9	2,4	4	13	4	33			338	39	198	-	-	-
13	312164	5	9,2	43	10	23	1,8	3	3		5	33			343	38	205	-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отгрузка труб производится по теоретической массе.
Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.



Дата выдачи: 19 января 2022 г. Подпись:

Handwritten signature